进行成衣套染的拉链

在衣物套染色的过程中，我们会根据不同种类成衣面料，使用不同类型的染料和辅助化学品。例如，对于棉布料，我们会使用硫，活性染料或直接染料，而酸性染料则通常用于尼龙布料的套染。各种化学品如还原剂，氧化剂，酸和碱的使用是非常常见的。

这些染料和化学品在套染过程中，可能会和拉链（包括链齿，拉头，上止，下止和其他部件）的金属部件产生颜色变化，并且偶尔会出现污渍位移到衣服面料上。面料中的染料和化学品也可能与金属部分产生反应并引起面料的褪色（染料反应）。颜色变化的结果，这取决于（但不限于）以下因素：

- 所用染料 / 化学品的性质和浓度
- 成衣套染过程中的温度
- 处理时间的长度
- 面料的耐污性

在任何洗水之前，拉头应拉到顶部。

通常，当拉链在湿润环境中（或在潮湿环境中）长时间保持按压在衣服的面料上时，颜色变化反应问题将进一步加剧。

活性染料工序中，当使用到高导电的金属（如黄铜或铜），染料化学反应问题可以说是不可避免的。因此，我们建议拉链应该在服装套染后才车缝，或使用抑制剂化学品覆盖和保护拉链被。

另外，衣服的织物应在衣物染色过程结束后立即彻底中和，冲洗和烘干，确保面料中不残留染料或化学品。





当用到棉布带拉链作成衣染时，高士欧的建议客户遵循本手册中的说明，在进行任何成衣大货生产前，必须对拉链样品进行初步测试。对于因在不同于此处所示的条件下进行的处理而造成的损害，敝公司不会承担任何责任。

棉布带拉链的使用说明

直接套染



VAT套染



在60℃下进行活性套染



上述的工序是由专门有染色设备中进行的实验室试验来配制的，保证在我们的产品一起使用时能达到最佳结果。我们想提醒您，所有工序必须在闭口的拉炼上进行。请注意上工序或会给予棉布受的最大5%的收缩率。